



TOEPASSINGSGEBIED

T-88 is een onder KIWA keur en KOMO keur geproduceerde lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen uit hard PVC zowel voor drukleidingen (t/m PN16 en diameter 90 mm) als afvoersystemen (t/m 160 mm), te gebruiken voor nauwsluitende passingen. Geschikt voor leidingsystemen conform o.a. EN1329, EN1401, EN1453, EN1455, EN1452. Tolerantie max. 0,3 mm spleetpassing/max. 0,2 mm perspassing. T-88 voldoet aan de KIWA, Franse C.S.T.B en Engelse British Standaard kwaliteitseisen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dun vloeibare hard PVC lijm met KIWA keur voor het verlijmen van hard PVC buizen, moffen en fittingen in drukleidingen en afvoersystemen.

EIGENSCHAPPEN

- Met KIWA keur
- Met KOMO keur
- Dun vloeibaar en snel drogend
- Voor duurzame lijmverbindingen in PVC druk en afvoersystemen
- Dezelfde temperatuur bestendigheid als de PVC buizen en fittingen (60°C, bij afvoersystemen tijdelijk 95°C)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	BE	EAN STUKS	EAN COLLI
100 ml flacon met lijmborstel	6110026	24	8715598100255	8715598001651
250 ml pot met lijmborstel	6110030	24	8715598100309	8715598000036
500 ml pot met lijmborstel	6110040	12	8715598100408	8715598000043
1000 ml pot met lijmborstel	6110050	8	8715598100507	8715598000050
5000 ml blik	6110060	1	8715598100606	8715598100606



BENODIGDHEDEN

N.v.t.

GEBRUIKSAANWIJZING

Buizen haaks afzagen en afschuinen. Lijmvlakken reinigen met Griffon Cleaner. Griffon T-88 snel en gelijkmatig in de lengterichting op beide lijmvlakken aanbrengen. Buis en fitting onmiddellijk, lijm moet nog vloeibaar zijn, in elkaar schuiven. Overtollige lijm verwijderen. De lijmverbinding de eerste 10 minuten niet mechanisch belasten. Niet verlijmen beneden de 5°C.

Droogtijden

	16 – 63 mm		75 – 90 mm		- 160mm
Temp.	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	afvoer
> 10°C	2 u	4 u	4 u	8 u	1 u
5-10°C	4 u	8 u	8 u	16 u	2 u

Algemene regel : droogtijd 1 uur per 1 bar bij >10°C
droogtijd 2 uur per 1 bar bij 5-10°C

AANDACHTSPUNTEN

Het is belangrijk dat de steel en de kwast goed afgestreeken wordt aan de rand van de pot alvorens de kwast volledig uit de pot te halen.
De kwastgrootte varieert per verpakkingsvolume.
Gebruik een passende verpakking (kwast) bij de te verlijmen diameter.

Aanbevolen verpakking :

16 – 63 mm	100 ml
16 – 63 mm	250 ml
40 – 90 mm	500 ml
50 – 160 mm	1000 ml

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis: oplossing van polyvinylchloride in een tetrahydrofuraan bevattend mengsel van oplosmiddelen.

Viscositeit: dunvloeibaar ca 500 mPa's EN12092

Dichtheid: 0,9 g/ml EN542

Vaste stofgehalte: ca 15 gew. % EN827

Verbruik : aantal verbindingen per 1000 ml T-88

20 mm	32 mm	40 mm	50 mm	75 mm	90 mm	125 mm	160 mm
2500	700	500	300	140	100	55	35

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Griffon T-88 bevat licht ontvlambare oplosmiddelen.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken.

Aanraking met huid en ogen, respectievelijk het inademen, dient te worden vermeden.
Buiten bereik van kinderen houden.

VERVOERSCLASSIFICATIE

IMDG code: 3

UN nummer: 1133

ADR/MLG: 3 (F1)

Vlampunt: -10,5°C

KEUR/SPECIFICATIES

KIWA KEUR en KIWA-ATA

Volgens BRL K525 (NEN 7106)

Certificaatnummer K5067

KOMO KEUR volgens BRL 5221

Certificaatnummer K4395

AVIS TECHNIQUE C.S.T.B.

14/02-708 (**CSTBat 05-708**)

volgens Franse normen

NFT 54-095 (ISO 7387/1)

en NFT 54-096.

Kitemark Licensennummer KM 51564

according to BS 6209:1982

Voldoet aan de eisen van de

Europese normen prEN 14680 en prEN14814

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum in ongeopende verpakking opgeslagen tussen 5 en 25°C